

## 科定涂装板使用注意事项

科定涂装板甲醛释放量  $0.01\text{mg}/\text{m}^3$ ，超越国家 E1 标准，守护施作人员及客户健康。

### 使用前须知

#### 1. 确认颜色及纹理

木制品属天然产品，色泽及纹理皆存有自然差异，本公司所提供型录、样板、照（图）片仅供参考，颜色、纹理请以**当批**货物为准。

**请您收到产品时，优先确认颜色、纹理，如不满意可与我司业务人员联系退换货，产品一经裁切、使用恕无法退货。**

#### 2. 分空间施作

施作前，提前将相同空间、墙面的板材挑出，确保颜色、纹理一致，再行施作。可避免因追加货品批次不同产生的颜色、纹理差异，造成收尾困难。

#### 3. 板材存放

KD 产品系列为木制品，请勿放置于阳台等容易被阳光直射、雨淋及受潮的地方。

存放时，请勿直接接触地面，可先铺垫角料或废板隔离地面湿气，并将最上面的板子正面朝下。如未立即使用，可加一片废板/纸皮盖在最上面保护材料。

### 使用时须知

#### 1. 工具

裁切前，请先撕去胶膜，正面朝上，使用不低于 80 齿（100 齿为佳）的锯片裁切；无纺布修边时，建议搭配科定修边刀使用。

#### 2. 胶水

涂装板建议使用**万能胶**粘贴，布胶均匀，正面不建议打钉；贴上后，以铁锤隔着木板轻敲涂装板表面确保无空气残留，并检查边线是否贴合，未贴合应及时补胶压合；

无纺布建议使用**白乳胶**黏贴，贴上后，可以毛巾包裹废板，推挤表面将空气推出，布胶时，需用刮板布胶，不可用毛刷。

#### 3. 砂纸

分别使用科定#240 砂纸板、#400 砂纸砂板、#800 海绵砂纸板打磨阳角，没有购买科定砂纸板可简易的用砂纸包裹木块后再行打磨。

#### 4. 角线

角线施作时，应随时用画笔搅拌漆灌，才能使漆粉与溶剂均匀结合。家具未组装前施作角线，可减少施作困难度，事半功倍。

#### 5. 溢漆、溢胶

溢漆未干时用湿布擦拭，干燥后或者有溢胶时，可使用工业酒精，沾于清洁布上轻轻擦拭，禁用刀片刮除。

#### 6. 无纺布使用建议

建议在 6 公分内收边使用，大面积贴易起泡。贴合前，应先以补土将侧边（基层缝隙、空洞）补平、打磨平整后再贴，避免因不平整导致起泡。

### 其他事项温馨提示

#### 1. 补货

补货可能存在不同批次，使用前，请核对颜色和纹理无问题，再裁切使用。

#### 2. 氧化

阳光中含有强烈紫外线，能在短时间使木皮或漆料氧化及变黄，验收时容易引发争议，经常造成业主与施工单位的困扰。因此，阳光直射区域，建议用深色系列产品。

施作后，应使用不透光的纸板、夹板或珍珠膜等，遮盖表面，不被阳光照射。

#### 3. 防潮

所有板材存放，皆应避免直接接触地面、水泥等潮气较重地方，保持干燥。

压合空心门片时，应减少胶水含水率，避免水分释放时，造成木皮龟裂或变色。

#### 4. 退货说明

- 1) 时间：自销货日起，K6、K9 系列 45 天内，其余系列 30 天内；
- 2) 板材：胶膜完整、未撕，背板干净、无写字、无脚印，板子完好、未裁切、无污损，木地板未拆箱；
- 3) 打包：物流退回需将板子用木托盘或木架打包，保证货物完好方可退货。
- 4) 发票：退货需附原对应之出货发票，如增值税专用发票已抵扣则需提供红字信息表。



科定企业官网



微信公众号



天猫旗舰店



工法影片